

取り扱い製品情報

〈レバプレン® /エチレン-酢酸ビニルゴム〉 アランセオ社

レバプレン®-標準タイプ

商品名	VA(%)	ムーニー粘度 ML (1+4) 100℃	密度 (g/cm ³)
レバプレン® 400	40.0	20 ±4	0.98
レバプレン® 450	45.0	20 ±4	0.99
レバプレン® 500	50.0	27 ±4	1.00
レバプレン® 600	60.0	27 ±4	1.04
レバプレン® 650VP	65.0	27 ±4	1.06
レバプレン® 700	70.0	27 ±4	1.08
レバプレン® 800	80.0	28 ±4	1.11
レバプレン® 900	90.0	28 ±4	1.15

レバプレン®-部分架橋タイプ

商品名	VA(%)	ムーニー粘度 ML (1+4) 100℃	密度 (g/cm ³)
レバプレン® 500 XL VP	50.0	55	1.00
レバプレン® 600 XL VP	60.0	55	1.04
レバプレン® 700 XL VP	70.0	60	1.08
レバプレン® 800 XL VP	80.0	55	1.11

お問い合わせは、弊社ゴムビジネスユニットまで

電話: 03-3865-3621

E-mail: info@heisengp.co.jp