

< ケルタン® : エチレンプロレンジエンゴム > アランセオ社

Terpolymers-medium unsaturation

商品名	ムーニー粘度 ML (1+4) 125°C	ジエン (%)		エチレン (%)	オイル (phr)
		ENB	DCPD		
2470C	22	4.5	-	71	-
2470S	25	4.2	-	69	-
2450	28	4.1	-	48	-
3470	36	4.6	-	68	-
4450S	42	4.3	-	52	-
4450	46	4.3	-	52	-
4577	46	5.1	-	66	75
4465	48	4.1	-	56	50
5467C	52	4.5	-	58	75
5469C	52	4.5	-	58	100
5470C	55	4.6	-	66	-
6470C	63	4.8	-	64	-
6471	65	4.7	-	67	15
8550C	80	5.5	-	48	-
8570C	80	5.0	-	66	-
13561C	92 (ML1+8 150°C)	5.5	-	56	15

Terpolymers-high unsaturation

商品名	ムーニー粘度 ML (1+4) 125°C	ジエン (%)		エチレン (%)	オイル (phr)
		ENB	DCPD		
2650	25	6.0	-	53	-
2650C	25	6.0	-	46	-
9650C	60 (ML1+8 150°C)	6.5	-	51	-
10660C	66 (ML1+8 150°C)	6.5	-	56	-
10675C	67 (ML1+8 150°C)	6.0	-	65	50

Terpolymers-very high unsaturation

商品名	ムーニー粘度 ML (1+4) 125°C	ジエン (%)		エチレン (%)	オイル (phr)
		ENB	DCPD		
2750	28	7.8	-	48	-
4869C	48	8.7	-	62	100
6951C	63	9.0	-	44	15
6950C	65	9.0	-	44	-
7752C	53 (ML1+8 150°C)	7.5	-	45	20
9950C	60 (ML1+8 150°C)	9.0	-	44	-
10950C	66 (ML1+8 150°C)	9.0	-	52	-

Terpolymers-DCPD grades

商品名	ムーニー粘度 ML (1+4) 125°C	ジエン (%)		エチレン (%)	オイル (phr)
		ENB	DCPD		
4460D	46	-	4.5	58	-
6160D	63	-	1.2	64	-

Keltan Eco grades

商品名	ムーニー粘度 ML (1+4) 125°C	ジエン (%)		エチレン (%)	オイル (phr)
		ENB	DCPD		
Keltan Eco 5470	55	4.6	-	70	-
Keltan Eco 6950	65	9.0	-	48	-
Keltan Eco 8550	80	5.5	-	55	-

※この他にも多数のグレードを取り揃えております