

＜レバブレン® /エチレン-酢酸ビニルゴム＞ アランセオ社

レバブレン®-標準タイプ

商品名	VA (%)	ムーニー粘度 ML (1+4) 100℃	密度 (g/cm ³)
レバブレン® 400	40±1.5	20 ±4	0.98
レバブレン® 450	45±1.5	20 ±4	0.99
レバブレン® 500	50±1.5	27 ±4	1.00
レバブレン® 600	60±1.5	27 ±4	1.04
レバブレン® 700	70±1.5	27 ±4	1.08
レバブレン® 800	80±2.0	28 ±6	1.11
レバブレン® 900	90±2.0	38 ±6	1.15

レバブレン®-部分架橋タイプ

商品名	VA (%)	ムーニー粘度 ML (1+4) 100℃	密度 (g/cm ³)
レバブレン® 500 XL	50±1.5	55±10	1.00
レバブレン® 600 XL	60±1.5	55±10	1.04
レバブレン® 700 XL	70±1.5	60±10	1.07

製品に関するお問い合わせは、化学品ビジネスユニットまでお願いいたします。
株式会社 平泉洋行