

< ペルブナン®/クライナック®/:
 アクリロニトリル-ブタジエンゴム > アランセオ社

< ペルブナン® >

ペルブナンは、その他の商品と比較し加硫速度が速い商品で、標準タイプの他にモールド汚染性が低いタイプがあります。

ペルブナン®-標準タイプ

商品名	ACN (%)	ムーニー粘度 (ML (1+4) 100°C)	密度 (g/cm ³)
ペルブナン® 2255F	22.0	55	0.97
ペルブナン® 2870F	28.0	70	0.96
ペルブナン® 2895F	28.0	95	0.96
ペルブナン® 28120F	28.0	120	0.96
ペルブナン® 3430F	34.0	32	0.97
ペルブナン® 3445F	34.0	45	0.97
ペルブナン® 3470F	34.0	70	0.97
ペルブナン® 3945F	39.0	45	0.99
ペルブナン® 3965F	39.0	65	0.99

ペルブナン®-低モールド汚染性タイプ

商品名	ACN (%)	ムーニー粘度 (ML (1+4) 100°C)	密度 (g/cm ³)
ペルブナン® 1846F	18.0	45	0.93
ペルブナン® 2831F	28.6	30	0.96
ペルブナン® 2846F	28.6	42	0.96
ペルブナン® 3436VP	34.7	34	0.98
ペルブナン® 3446F	34.7	42	0.97
ペルブナン® 3481F	34.7	78	0.97
ペルブナン® 4456F	44.0	55	1.01

< クライナック® >

通常グレードを始め、カルボキシル化タイプ・部分架橋タイプ・油展タイプ・アクリロニトリルのターポリマータイプがあります。

クライナック®-標準タイプ

商品名	ACN (%)	ムーニー粘度 (ML (1+4) 100°C)	密度 (g/cm ³)
クライナック® 2840F	28.0	40	0.97
クライナック® 2865F	28.0	65	0.97
クライナック® 3330F	33.0	30	0.97
クライナック® 3345F	33.0	45	0.97
クライナック® 3370F	33.0	70	0.97
クライナック® 33110F	33.0	110	0.97
クライナック® 3950F	39.0	50	0.99
クライナック® 4450F	43.5	50	1.00
クライナック® 4975F	48.5	75	1.01
クライナック® M 3340 VP (oil-extended, 52 phr Mesamoll®)	22.0	34	0.98

クライナック®-部分架橋タイプ

商品名	ACN (%)	ムーニー粘度 (ML (1+4) 100°C)	密度 (g/cm ³)
クライナック® XL 3025	29.5	70	0.98
クライナック® XL 3470	34.0	70	0.99

クライナック®-カルボキシル化タイプ

商品名	ACN (%)	ムーニー粘度 (ML (1+4) 100°C)	密度 (g/cm ³)
クライナック® X 146	32.5	45	0.97
クライナック® X 160	32.5	58	0.97
クライナック® X 740	26.5	38	0.99
クライナック® X 750	27.0	47	0.99

製品に関するお問い合わせは、化学品ビジネスユニットまでお願いいたします。

株式会社 平泉洋行