

品目	添加成分	ベース	主用途/特性	推奨添加量
ブロッキング防止剤				
1	AB PE TA 30 SC	30% タルク	LDPE PE フィルム & バッグ	1-1.5 %
2	AB TA 50L	50% タルク	EBA フィルム	0.3-1.5%
3	AB PP 10 S	10% 合成シリカ	PP PP/BOPP フィルム & バッグ	1-5%
4	AB PE 20 S	20% 合成シリカ	LDPE PE フィルム & バッグ	0.5-1 %
5	AB PE 15 N	15% 天然シリカ	LDPE PE フィルム & バッグ	1-2 %
6	AB PE 30 N	30% 天然シリカ	LDPE PE フィルム & バッグ	0.5-1%
7	AB PE 50 N	50% 天然シリカ	LDPE PE フィルム & バッグ	0.3%
8	AB PP 10 MA	10% 有機ブロッキング剤	PPH BOPP & CPP - 光学用	1-3%
防曇剤				
9	AF PE GE 10	10% グリセロールエステル	LDPE PE フィルム	2-5%
10	AF PE GE 15 DA	15% グリセロールポリエステル	LDPE PE フィルム	2-5%
帯電防止剤				
11	AS PP GMS 15	15% モノステアリン酸グリセリン	PP PP フィルム & シート	0.5- 2%
12	AS PP GMS 6 A4	10% 帯電防止化合物	PPH CPP & BOPP	1-3%
耐UV剤				
13	UV 29	10% 耐UV剤【光安定剤 (HALS)】	LDPE PE フィルム	2-4%
14	UV 32	20% 耐UV剤【光安定剤 (HALS)】	LDPE PE フィルム	1-2%
15	UV 7 bar	40% UV コーティング剤	LDPE 保護用及びPE フィルム用UVコーティング剤	4-10 %
粘着付与剤				
16	PW52	52% PIB(ポリイソブチレン)	LLDPE PE ストレッチフィルム	4-12 %
17	PW60	60% PIB(ポリイソブチレン)	LLDPE PE 農業用 & ストレッチフィルム	3-10 %
18	PW70	70% PIB(ポリイソブチレン)	LLDPE PE ストレッチフィルム	3-10 %
19	PW-S	61-65% PIB(ポリイソブチレン)	LLDPE LLDPE, LDPE ストレッチフィルム	8%
20	PX004	55% アタクチック PP	LLDPE PE フィルム / 無機充填 PA	5-15 %
コンビパッチ剤 (多機能剤)				
21	AB SL PE 10 N ER 5	10% 天然シリカ & 5% エルカ酸アミド	LDPE PE フィルム & バッグ / PP 射出成形用	1-2 %
22	AS AB 5/10	5% 天然シリカ & 5% エトキシシラミン	LDPE PE & PP フィルム & バッグ	2-6%
23	AB PP SER 10	10% 有機ブロッキング剤	PPH BOPP & CPP 用 ブロッキング防止/スリップ性を付与	1-3%
24	AB SL PP 5	5% 特殊シリコン剤	PPH 高速 BOPP 梱包用 ブロッキング防止/スベリ性を付与	2-4%
25	SL AS PP 16	16% 複合添加剤	PPH 短期、長期の スベリ性/帯電防止性を付与	1-3%
26	SL AS PP 20	20% 複合添加剤	PPH スベリ性/帯電防止性を付与	1-3%
難燃剤				
27	FR TE S CC	72% 塩素化パラフィン & Sb2O3	LLDPE 押出成形したPE & PP用	3-8%
28	FR TE S Grey 9643	72% 塩素化パラフィン & Sb2O3	LLDPE FR TE S CCのグレー色品	3-8%
29	FR B 2 B	74% 臭素系添加剤 & Sb2O3	LLDPE 射出成形、押出成形 - PE & PP	5-8%
赤外線剤				
30	IR67	67% 赤外線吸収剤	LLDPE 遮熱コーティング剤(農業用 PEフィルム)	7-12 %
加工助剤				
31	AID PE F5	5% フッ素重合体	LLDPE PE 押出成形用	0.5%
32	AID PP F4	4% フッ素重合体	PP PP 押出成形用/BOPP/繊維/ CPP	0.5%
マット剤				
33	MAT PP	複合ポリマー& 添加剤	PPC CPP & BOPP用マット効果	100% (表面薄層)
パージ剤				
34	CLEAN LDPE	高濃度無機研磨剤 & 界面活性剤	LDPE 押出成形、射出成形用	データシート参照
35	CLEAN HDPE		HDPE 押出成形、射出成形用(PEフィルム、パイプ)	
36	CLEAN PP		PP 押出成形、射出成形用	
スリップ剤				
37	SL PE ER 7.5	7.5% エトキシシラミン	LDPE PE フィルム & バッグ	1-2%
38	SL PE OL 7.5	7.5% オレイン酸アミド	LDPE PE フィルム & バッグ	1-2%
39	SL PP ER 10	10% 精製エトキシシラミン	PPH 摩擦係数 低減用	1-3%
40	SL PP LBS 5	5% 高分子アミド	PPH 摩擦係数 低減用	2-4%
粘度調整剤				
41	VM PP 5X	5% 過酸化剤 (DTBPH)	PP ガラスマット強化熱可塑性プラスチック(GMT)	1-5%
42	VM PP 7.5X	7.5% 過酸化剤 (DTBPH)	PP 繊維, 不織布, PP 射出成形 リサイクル用	0.5-2%
43	VM PP 10X	9.5% 過酸化剤 (DTBPH)	PP 繊維, 不織布, PP 射出成形 リサイクル用	0.5-2%
その他機能剤				
44	スベリ防止 PE 30 H	30% オレフィン系樹脂	LLDPE 重合袋 バッグ用	3-5%
45	BL PE 30 A	30% アゾジカーボンアミド	LDPE 押出成形、射出成形用	3-5%
46	浄化剤 PP 7.5	7.5% 造核剤	PP PP フィルム 透過性向上	1-3%
47	AS CH PP 50	50% 活性剤	PP 耐キズ付き性	6%
48	ST PP 4	PP改良用特殊添加剤	PPH 剛性, 光学, コーティング性能向上	15-40%
49	ST PP 5			12-32%
50	ST PP 7			10-30%